

Ergänzende Informationen zu:

8400-0001, Ausgabe 17 vom 15. Feb. 2019

Gewirke und Gestricke aus Naturfasern, Chemiefasern und deren Mischgespinsten sowie daraus gefertigte Wäsche-, Bekleidungs- und Ausrüstungsstücke (Allgemeine Bedingungen)

.....

Anhang A

Punkt A 2.1

-Messgerät, Messgeometrie

Streiche: (Hinweis: 45°- Geometrien sind nicht erlaubt)

Setze: $d/8^\circ$

Messblende:

Streiche: mindestens 18mm Durchmesser

Setze: mindestens 25mm

Ergänze: Für Melangen Farbausfall ist das Messergebnis als Mittelwert aus mindestens 10 Einzelmessungen anzugeben.